

TOUCH UP SPRAYER

■ タッチアップスプレーヤー

タッチアップスプレーヤーは、専用ボトルをセットするだけで、タッチアップスプレー塗料に早変わり。補修箇所に、サアツとひと塗りできる簡単スプレー。

タッチアップスプレーヤーは、いつでもどこでも手軽に塗れる新しいタイプのスプレー塗料キットです。

補修
スプレーキット
新登場

セットするだけで
スプレー塗料に
早変わり。

- 手軽に補修、塗りたい所に即スプレー。
- 油性塗料、水性塗料にも使える変身スプレー。



TOUCH UP SPRAYER

タッチアップスプレーヤー

用途

金属・木製品などの製造、組立工程中及び完成品の塗装部のタッチアップに最適です。

塗り面積 (1回塗り)

1.7㎡～2㎡ (タタミ約1.2枚分)

乾燥時間

夏季/約1時間 冬季/約2時間

うすめ液

※ 必ず塗料はうすめてご使用ください。
希釈率参照

水性塗料の場合・・・塗料量に対して水を10%以内

油性塗料の場合・・・塗料量に対して専用シンナーを10%～20%以内

使用塗料

油性塗料 (正味料0.2ℓ)、水性塗料塗料 (正味料0.2ℓ)

セット商品

スプレーヤー
(ガス) 1本

専用ボトル
(200ml) 1本

チューブ
1本



■ セット方法



1. チューブをスプレーヤーの底に取付けてください。



2. 専用ボトルのキャップをはずし、塗りたい塗料及びうすめ液を専用ボトルに入れ、充分かき混ぜてください。



3. 専用ボトルをスプレーヤーにしっかり取付けてください。



4. 塗装前に4～5回、カラ吹きをしてから塗装してください。



水性塗料の洗浄

5. 塗装後は、専用ボトルを本体からはずし、塗料のついたチューブは、水性塗料の場合は水洗いしてください。また油性塗料の場合は、専用シンナーで洗ってください。洗浄後、3～4回カラ吹きをしてください。

6. 塗料の残った専用ボトルは、洗浄してください。

7. ラッカー系塗料及びラッカーうすめ液は本品のプラスチック部を冒す恐れがありますのでご使用できません。

■ 使用方法

- 塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス、剥がれかかった古い塗膜を取り除いてから塗装してください。
- 塗装する前に中味をよくかきまぜ4～5回、カラ吹きしてから塗装してください。
- 塗装する時は、塗る面と噴射口との間は20～30cmの間隔をとり、45度以上に傾けないでください。
- 一度に厚塗りをしないで、平行に薄く2回から3回くらい塗り重ねてください。

■ 使用上の注意

- 各種塗料記載の説明、注意事項を必ずお読みください (用途・特長・乾燥時間・使用方法等)。
- 噴射の状態、スプレーを動かす速さなど、あらかじめ試し塗りをしてください。

使いきったスプレーヤーは、完全に「シュー」という噴射音が消えるまで缶を押し続け、ガス抜きしてから廃棄してください。

■ 取扱上の注意

- ① 幼児の手の届かないところに保存し、子供がいたずらしないように注意すること。
- ② 塗料を吹きつけるときは、使用者にかからないように、風の流れを背後からうけてすること。
- ③ 保護手袋、保護眼鏡、保護マスクを着用すること。
- ④ 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを十分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てること。

■ 応急措置

- 目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合には外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。口ですすぐこと。
- 皮膚等に付着した場合：皮膚を流水、シャワーで洗うこと。直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。
- 漏出した場合：漏出物を回収すること。